VALVOLINE™ MULTI-PURPOSE GREASE

Descripción

Valvoline Multi-Purpose Grease para GM, Chrysler, vehículos europeos y japoneses es una grasa polivalente premium de alta calidad para cojinete de rueda para trabajo pesado. Es una grasa EP con complejo de litio de grado NLGI N° 2 resistente a altas temperaturas y a cargas pesadas. Está diseñada para un rendimiento máximo y protección en el uso más demandante para cojinetes de rueda, sistemas de suspensión, eje del cardán, chasis y el varillaje de dirección. Valvoline GM Multi-Purpose Grease se recomienda como una grasa para cojinete de rueda de disco de frenos para la mayoría de los autos (como GM, Chrysler, y vehículos europeos y japoneses) y cumple con los requisitos de parte número 1051344 de GM, MACK GC-G y los requisitos de calidad NLGI-LB. Valvoline GM Multi-Purpose Grease es de color rojo para una fácil identificación para instalación y evaluación de mantenimiento.

Valvoline Multi-Purpose Grease para Ford, Lincoln y Mercury es una grasa con complejo de litio de grado NLGI N°2 superior de superficie general con disulfuro de molibdeno. Está diseñada para brindar una excelente protección antidesgaste y presión extrema para cojinetes de ruedas, chasis, sistemas de suspensión, dirección asistida y ejes de cardán. Valvoline Multi-Purpose Grease para Ford, Lincoln y Mercury se recomienda como un lubricante para cojinete de rueda de disco de freno para autos Ford, Lincoln y Mercury. Cumple con los requisitos de calidad de la especificación M1C75B de Ford, MACK MG-C Longlife y NLGI LB.

Valvoline General Multi-Purpose Grease es una grasa EP de 12-hidroxiesterato de litio para superficies generales de grado NLGI n. 2. Se recomienda como lubricante para chasis y cojinete de rueda para algunos automóviles y camionetas equipadas con cojinetes de rueda sin discos de freno. La grasa polivalente general de Valvoline cumple con los requisitos de calidad de la especificación 4733-M y 6031-M de General Motors, la especificación MS-3701 de Chrysler, MACK GC-G y NLGI LB.

Aprobaciones/Niveles de rendimiento	
Valvoline GM Multi-Purpose Grease	GM1051344, Mack GC-G, NLGI GC-LB.
Valvoline Ford Multi-Purpose Grease	Ford M1C75B, Mack MG-C Longlife, NLGI GC-LB.
Valvoline General Multi-Purpose Grease	GM4733-M, GM6031-M, Chrysler MS-3701, Mack GC-G, NLGI LB

Prueba	GM	FORD	GENERAL
NLGI Grado	2	2	2
Base jabonosa	COMPUESTO DE LITIO	COMPUESTO DE LITIO	LITIO
Textura	Suave	Suave	Suave
Color	Rojo	Gris/negro	Ámbar oscuro
Penetración trabajada, ASTM a 77°F	279	283	278
Punto de caída, ASTM °F, min	500	500	350
Prueba de óxido, (D1743)	Pasó	Pasó	Pasó
Carga OK Timken, lb	60	50	40
CinemáticoVis, a 40°C, cSt	150,5	120,0	177,4
CinemáticoVis, a 100°C, cSt	14,8	16,0	15,4
Punto de fluidez, en ºC	-15	-15	-10

Esta información solamente es válida para productos producidos en las siguientes ubicaciones: EE. UU., Canadá y México

Fecha: 03/10/2024 Autor: NAR

La información contenida en este boletín es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones de uso de estos productos quedan fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización

™Marca comercial de Valvoline registrada en diferentes países © 2024